

FICHA TECNICA DE CEMENTO CONDUCTIVO "MARGUZTERR"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Forma Física	: Polvo Fino
Color	: Gris Oscuro
Olor	: No
Presentación	: Bolsa de 25 kilos
Corrosivo	: No
Conductivo	: Si
Norma de referencia	: IEEE Std 81-19833 IEEE Std 81,2-1991
Temperatura de Fusión	: Superior a 1080°C
Resistencia	: (Ohmios $R(\Omega)$) 5.0
Resistividad	: $R(\Omega - m)$ 3.1416
Conductividad	: $(\Omega^{-1} \cdot m^{-1})$ 0.318



CARACTERISTICAS FISICAS

- FRAGUADO INICIAL** : 150 min.
- FRAGUADO FINAL** : 360 min.
- RESISTENCIA A LAS 24 horas** : 54kg. cm²
- RESISTENCIA A LAS 72 horas** : 108kg cm²
- EXPANSION, ESTABILIDAD** : 0.04% DE VOLUMEN

